Клей на основе гибридного полимера 1404 Технобонд MS



Упаковка:
Картридж 290 мл
Колбасная упаковка 600 мл

Цвета:
белый (RAL 9001), светло-серый (RAL 7035), чёрный (RAL 9000), бежево-красный (RAL 3012), светлая слоновая кость (RAL 1015), коричневый (RAL 8025), антрацит (RAL 7016)

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный, многофункциональный, прочный клей с быстрым начальным схватыванием на основе MS-полимера, обладающий высоким уровнем адгезии и сцепления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Вертикальное и горизонтальное склеивание различных строительных материалов, таких как керамика, дерево, гипсовые панели, металл (сталь, алюминий, латунь, медь...), фиброцементные плиты, бетон, керамика, алюминий, дерево,
- Крепление элементов покрытия фасада и потолка,
- Монтаж звукоизоляционных панелей (панели из минеральной ваты, дерева и пенопласта),
- Крепление теплоизоляционных панелей,
- Установка деревянных, пластиковых или металлических аксессуаров, карнизов и рулонных штор в зданиях,
- Быстрый монтаж во влажных помещениях,
- Применяется для крепления дверных порогов, подоконников, плинтусов и накладок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Быстрое начальное схватывание.
- Позволяет склеивать тяжелые строительные материалы без необходимости фиксации.
- Водостойкий, схватывается под воздействием влаги воздуха.
- Однокомпонентный.
- Приклеивается ко всем типам поверхностей.
- Можно перекрашивать.
- Не теряет объема.
- Долговечен и устойчив к суровым погодным условиям.
- Не требует обработки грунтом (рекомендуется предварительное испытание)
- Обладает отличной эластичностью и очень хорошей адгезией.
- Не содержит растворителей, силикона и изоцианата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
На поверхности не должно быть остатков, препятствующих склеиванию. Поверхность для нанесения должна быть чистой, без масел и пыли.
Ранее нанесенные и затвердевшие материалы необходимо полностью очистить механическим способом.
Рекомендуется изолировать края с помощью малярной ленты, чтобы область нанесения оставалась чистой, а клей не загрязнял окружающие области.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед использованием картриджа срежьте горловину и вставьте пластиковый наконечник.
Наконечник картриджа должен быть срезан под углом в зависимости от ширины наносимой поверхности.
Вставьте картридж в пистолет.
Колбасная упаковка разрезается с одного конца и помещается в соответствующий пистолет для колбасы.
Клей следует наносить на поверхность точками или полосками. Полоски следует наносить вертикально.
В зависимости от влажности и температуры, нанесенные поверхности необходимо соединить в течение максимум 5 минут. На этом этапе приклеиваемые поверхности можно перемещать для точного совмещения. По окончании процесса следует придавить вручную или резиновым молотком так, чтобы поверхности полностью соприкасались друг с другом.

Вышедший через край клей во время нанесения следует удалить шпателем.
Незастывший клей следует очищать промышленным бензином (уайт-спирит) или спиртом.
Затвердевшие остатки клея можно удалить механическим способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
при 23°C и относительной влажности 50%

Вид:	Клей белого, черного и серого цвета
Плотность:	1.49 ± 0.03 гр/мл

Информация по применению

Рабочая температура:	(+5°C) - (+40°C)
Срок образование корки:	15-20 минут
Срок высыхания (отверждения):	3.5 мм/24 часа

Информация о рабочих характеристиках

Твердость по Шору А (ISO 868):	55 ±5
Удлинение при разрыве (ISO 37):	≥ 300%
Потеря объема:	< -3%
Прочность на разрыв (ISO 37):	3.0-3.5 МПа (Н/мм²)
Упругое восстановление (ISO 7389):	Приблизительно 100%
Текучесть (ISO 7390):	0 мм
Термостойкость:	(-40°C) - (+90°C)

РАСХОД

Ширина нанесения:	10 мм / 15 мм / 20 мм
Глубина нанесения:	5 мм / 8 мм / 10 мм
Отдача / 290 мл:	6 метров / 2.5 метра / 1.5 метра

УХОД И РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Продукты с раскрытой упаковкой следует применять немедленно.
Клей прилипает ко многим различным поверхностям без необходимости использования грунтовки, но если вы не уверены, рекомендуется провести предварительное испытание перед использованием.
Более подробную информацию смотрите в паспорте безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной, закрытой упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C, вдали от прямых солнечных лучей
Срок хранения — 9 месяцев при соблюдении условий хранения

ООО ГИДРОИЗМАТ
+7 (911) 909-82-55
+7 (995) 237-69-95
Gidroizmat@gmail.com
www.Gidroizmat.ru
www.Akvabloker.ru
www.KleiGermetik.ru
196105, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. 46, к.2