Прозрачная полиуретановая гидроизоляционная система 3454 - 3455 Изопур Транс

Упаковка:
Грунтовка: 1 кг Жестяная банка / Покрытие: 5 кг Жестяное ведро

3455 ИЗОПУР ТРАНС П: ГРУНТОВКА ДЛЯ ИЗОПУР ТРАНС ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентная, готовая к использованию, прозрачная, невпитывающая полиуретановая грунтовка для полиуретановых гидроизоляционных материалов для нанесения на глянцевые поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для подготовки глянцевых поверхностей, таких как стекло и глазурованная керамика, перед нанесением Изопур Транс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Наносится быстро и легко.
- Обеспечивает отличную адгезию к неабсорбирующим стеклянным и керамическим поверхностям и
- обезжиривает.
- Быстро сохнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид	Прозрачная жидкость
Срок хранения	В нераскрытой упаковке в сухом месте 9 месяцев
Рабочая температура	(+10°C) - (+35°C)
Расход	30 - 60 г/м² (в один слой в зависимости от абсорбции и гладкости поверхности)

3454 ИЗОПУР ТРАНС: ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный, прозрачный, готовый к использованию, устойчивый к УФ-излучению гидроизоляционный материал на основе полиуретана, обладающий высокой эластичностью и механической прочностью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Гидроизоляция балконов и террас, покрытых всеми видами материалов,
Благодаря прозрачности, используется для обеспечения гидроизоляции поверхностей из керамики, стекла, стеклоблока, натурального камня, дерева и бамбука без каких-либо эстетических потерь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Легко наносится (кистью, валиком или безвоздушным распылителем).
- Устойчив к УФ-лучам, не желтеет и не теряет эластичности.
- Обеспечивает прозрачную, бесшовную и монолитную гидроизоляцию.
- Устойчив к воде и морозу.
- Сохраняет свои механические свойства в диапазоне от (-30°C) до (+ 90°C).
- Идеальная адгезия.
- По нему можно ходить.
- Обладает высокой стойкостью к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде и маслам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид	Прозрачная жидкость желтого цвета
Рабочая температура	(+10°C) - (+35°C)
Срок образования корки (20 °C, 50% BN)	8 часов
Срок набора прочности	24–48 часов - для легкого пешеходного движения (20°C, 50% BN)
Срок окончательного отверждения	7 дней (20 °C, относительная влажность 50%)
Расход	0.4 – 0.6 кг/м² (в один слой в зависимости от абсорбции и метода нанесения)
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	≥ 250%
Прочность на растяжение (DIN EN ISO 527)	≥ 5 МПа (Н/мм²)
Твердость по Шору А (ASTM D 2240)	60
Паропроницаемость (EN ISO 12572)	6 г/м², 24 часа
Водопроницаемость (DIN EN 1928)	Водонепроницаемый (1 м водного столба, 24 часа)
Прочность адгезии к впитывающей керамике	> 2 МПа (Н/мм²) (керамика сломалась) ASTM D 903 (ELCOMETER)
Химические свойства	Обладает хорошей стойкостью к кислотным и щелочным растворам, моющим средствам, морской воде и маслам.

Вышеуказанные технические характеристики верны при t° 23°C и относительной влажности воздуха 50%

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение Изопур Транс П

Поверхность для нанесения должна быть чистой, сухой, прочной и свободной от пыли, грязи, масла и подобных остатков, препятствующих адгезии. На поверхности не должно быть старых покрытий и незакрепленных деталей.

Изопур Транс не следует наносить на поверхности, на которые ранее был нанесен активный силан, силоксан, силикон или другие водоотталкивающие материалы, так как это может вызвать плохую адгезию. Если вы не знаете, какие материалы наносились на пол в прошлом, рекомендуется провести тест на адгезию продукта.

Новые железобетонные конструкции должны пройти 28-дневный период отверждения.

Ни в коем случае нельзя мыть поверхность водой перед нанесением. Влажность поверхности должна быть ниже 5%.

Стекло, керамика и прочие глянцевые поверхности следует очистить с использованием Изопур Транс П и подготовить.

Нанесение должно производиться при температуре от (+10 °C) до (+35°C), а относительная влажность окружающей среды должна быть от 50% до 70%.

Всю поверхность следует протереть, смочив чистую и сухую тряпку средством Изопур Транс П. Тряпку следует часто менять.

Убедитесь, что на всю поверхность нанесено достаточное количество Изопур Транс П.

Через 1-2 часа после нанесения Изопур Транс П следует приступить к нанесению прозрачного гидроизоляционного материала на полиуретановой основе Изопур Транс.

Нанесение прозрачной полиуретановой гидроизоляции Изопур Транс

Примерно через 1-2 часа после нанесения Изопур Транс П, Изопур Транс следует вылить на поверхность и распределить валиком или кистью до тех пор, пока материал не покроет всю поверхность. Может наноситься безвоздушным распылителем на большие поверхности.

Толщина сухой пленки не должна превышать 1 мм на каждый слой Изопур Транс .

Второй слой следует наносить через 12 часов после нанесения первого слоя (максимум в течение 18 часов).

Рекомендуется нанести третий слой Изопур Транс для лучшей гидроизоляции и большей устойчивости к погодным условиям.

Ремонт и изоляция трещин и стыков

Трещины, капиллярные трещины и стыки необходимо очистить от пыли, грязи, масла и подобных остатков, которые препятствуют адгезии. Очищенные трещины и стыки загрунтовать Izopur P и дать высохнуть на 2-3 часа. Загрунтованные трещины и швы заделать Kalepolymas.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от воды, мороза и суровых погодных условий.

Хранить на деревянных поддонах в прохладном, сухом и невлажном помещении при температуре от +10°C до +25°C.

Взорванные или вскрытые упаковки должны быть немедленно закрыты и использованы в первую очередь.

Максимум 3 упаковки могут быть сложены друг на друга.

Срок хранения 9 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

ГИДРО ИЗМАТ

ООО ГИДРОИЗМАТ

+7 (911) 909-82-55

+7 (995) 237-69-95

Gidroizmat@gmail.com

www.Gidroizmat.ru

www.Akvabloker.ru

www.KleiGermetik.ru

196105, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. 46, к.2